

maxit mur 810 Schlitz-, Verfüll- und Universalmörtel



Produktkurzbeschreibung

maxit mur 810 ist ein Werk trockenmörtel nach DIN 18557 sowie DIN EN 998-1 und P II nach DIN 18550, der als Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel eingesetzt werden kann. Produkt wurde nach unabhängiger Prüfung als A-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 klassifiziert.

Spezialmörtel zum Verfüllen von Schlitzfenstern von Hand und maschinell. Für vielfältige Einsätze im Reparatur- und Rohbaubereich sowie Sanierungen, universell für Profis und Heimwerker.

Anwendungsbereich

maxit mur 810 ist ein Spezialmörtel mit hohem Leichtzuschlaganteil und sehr gutem Standvermögen. Ideal zum Verfüllen von Wandschlitzfenstern, Installations- und Kabelschächten, gutes Haftvermögen an Rohren. Leicht zu verarbeiten von Hand, rationell und zeitsparend mit der Putzmaschine oder Mörtelpumpe. Als Verfüllmörtel für Hohlräume, Mauerwerksdurchbrüche, als Ausgleich bei der Montage von Fenstern und Zargen. Als Fehlbodenschüttung aufgrund des niedrigen Eigengewichtes sehr gut geeignet. Hohe Einbauleistung beim Einsatz einer Mörtelpumpe.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Staub und Schmutz und ausgetrocknet sein.

Lose Teile, abrieselnde und hohlliegende Stellen, Schmutz, Staub, Öl und Fett müssen entfernt werden.

Verarbeitung / Montage

Von Hand mit geeignetem Werkzeug oder mit dem Quirl anmischen. Rationeller ist die Verarbeitung mit allen marktüblichen Verputz- und Mischmaschinen.

Das Verfüllen erfolgt in der Regel in zwei oder mehreren Lagen. Folgende Lagen auftragen, wenn vorhergehende angesteift sind (nach ca. 30 - 60 Minuten).

Es muss auf eine hohlraumfreie Verfüllung geachtet werden.

Nachbehandlung / Beschichtung

Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur soll zwischen + 5°C und + 30°C liegen. maxit mur 810 ist vor dem raschen Austrocknen durch Sonne und Wind sowie vor Regen zu schützen. Die Nachbehandlung erfolgt durch Abdecken. Bei tiefen Temperaturen sind die frischen Oberflächen mit Isoliermatten vor Nacht- und Dauerfrost zu schützen. maxit mur 810 ist schlagregenfest.

Besondere Hinweise

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (www.maxit.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Lagerung

Trocken und vor Frost geschützt in original verschlossenen Gebinden mind. 12 Monate lagerfähig.

Logistik

20 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 0,840 t/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit mur 810 Schlitz, Verfüll- und Universalmörtel	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Brandverhalten	A-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 2,5 N/mm ²
Druckfestigkeitsklasse	CS II nach DIN EN 998-1 P II nach DIN 18550
Ergiebigkeit	ca. 1700 l/t ca. 34 l/Sack ca. 8,0 kg/m ² /cm
Frostbeständigkeit	ja
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachfrösten
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Wärmeleitfähigkeit	0,2 W/(m·K) (P = 90 %) nach DIN EN 1745
Wasseraufnahme	W _C 0 nach DIN EN 998-1
Wasserbedarf	ca. 12 l je 20 kg/Sack
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 20