

maxit ton 904 - C25/30 Feinbeton 0-4 mm



Produktkurzbeschreibung

maxit ton 904 ist ein werksgemischter Trockenfertigbeton C 25/30 nach DIN 1045-2 mit einer Körnung von 0 - 5 mm; der Richtlinie für die Herstellung und Verwendung von Trockenbeton und Trockenmörtel sowie DIN EN 206.

Als Sackware vielseitig einsetzbar im Rohbau, Ausbau, Sanierung sowie Garten- und Landschaftsbau.

Anwendungsbereich

maxit ton 904 Trockenfeinbeton ist geeignet für alle Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hoch- und Industriebau für filigrane Betonarbeiten, zum Ausgießen von Aussparungen, Reparaturen an Betonflächen und als Ausgleichsbeton für unebene Flächen. Geeignet im Garten- und Landschaftsbau zum Versetzen von Treppen, Stützwänden, zum Einbetonieren von Geräten (Wäschespinn, Schaukeln, Palisaden). Für alle kleineren Betonarbeiten für Profis und Heimwerker.

Besondere Hinweise

Sicherheitshinweise: Beton reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Trocken, vor Frost geschützt 9 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Logistik

- 30 kg/Sack, 42 Sack/Pal.
- Siloware

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit ton 904 - C25/30 Feinbeton 0-4 mm

Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Bindemittel	Zement
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 30 N/mm ²
Druckfestigkeitsklasse	C25/30
Ergiebigkeit	17 l / 30 kg Sack 560 l/t
Expositionsklasse	XA1, XC4, XF1, WF
Frostbeständigkeit	ja
Konsistenz	F 3, weich
Verarbeitungstemperatur (Luft)	+ 5°C
Wasserbedarf	ca. 3,6 l / 30 kg Sack