

## maxit ton 908 - C30/37 Beton/Estrich 0-8 mm



### Produktkurzbeschreibung

maxit ton 908 C30/37 ist ein werksgemischter Trockenbeton nach DIN 1045-2, DIN EN 206 und DAfStb Trockenbetonrichtlinie für Werk trockenbeton mit einer Körnung von 0 - 8 mm.

#### Zementestrich CT-C35-F6

Als Zementestrich nach DIN 18560 und DIN EN 13813 für alle Estrichanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

### Anwendungsbereich

maxit ton 908 C30/37 ist geeignet für viele Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hochbau für Fundamente und in der Rekonstruktion für Stürze, Stützen und Pfeiler, zum Betonieren von Aussparungen in armiertem Beton, Treppenaufgänge, Trempel bis hin zum Betonieren von größeren Flächen. Bei Estricharbeiten bitte die gültigen Verarbeitungshinweise beachten. Als Sackware für alle kleineren Betonarbeiten. Für den Profibereich als Siloware „Beton auf Knopfdruck“ aus der maxit Silomischstation. Im Silo und als Sackware vielseitig einsetzbar im Rohbau, Ausbau und Sanierung sowie Garten- und Fußbodenarbeiten (z.B. Unterlagsboden, Ausgleich von unebenen Untergründen) geeignet. Eine vorschriftsgemäße Nachbehandlung ist bei Beton und Estrich erforderlich.

### Besondere Hinweise

Beton / Zementestrich reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unver-

züglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

### Lagerung

Trocken und frostfrei 12 Monate lagerfähig.

### Logistik

- 30 kg/Sack, 42 Sack/Pal.
- Siloware

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

**maxit ton 908 - C30/37 Beton/Estrich 0-8 mm**

Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 42 N/mm <sup>2</sup>
Ergiebigkeit	ca. 15 l/Sack ca. 500 l/t
Expositionsklasse	X0, XA1, XC4, XF1, WF
Festbetonrohddichte	2200 kg/m <sup>3</sup>
Konsistenz	F 3, weich
Wasserbedarf	ca. 3,4 l / 30 kg Sack