

Fugendichtband vollimprägniert



Produktkurzbeschreibung

maxit Fugendichtband ist ein flammhemmend imprägniertes und vorkomprimiertes Dichtungsband aus offenzelligem Polyurethan-Weichschaumstoff.

Produkteigenschaften

Vorkomprimiertes PUR-Dichtband mit einseitiger Selbstklebung in Rollenware. In verschiedenen Dimensionen für schlagregendichte Bauteilanschlüsse in maxit WDV-Systemen.

Produktvorteile

- schlagregendicht bis 600 Pa
- dampfdiffusionsoffen
- hohe Bewegungsaufnahme
- vorkomprimiert
- vollimprägniert
- selbstexpandierend, zeitverzögertes Aufgehverhalten
- UV- und witterungsbeständig

Verarbeitung / Montage

Vorbereitung:

- Zur Verlegung werden Maßband, Schere und Messer benötigt.
- Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und tiefe verzögern dieses.

- Den Untergrund vor der Verklebung des Dichtbandes reinigen.

Verarbeitung:

- Bei der Auswahl des Fugendichtbandes ist auf eine ausreichende Dimensionierung entsprechend der Fugenbreite zu achten. Beispiel: 15/2-6 für Fugenbreiten von 2 - 6 mm
- Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden. Beim Ablängen des Bandes mindestens 2 cm/m dazu geben. Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen. Die Bandenden werden stumpf gestoßen.
- Das Band ist auf geeignete Haftflächen aufzukleben.
- Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen (max. 3° Abweichung). Das Band aus technischen Gründen mind. 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegen.
- Bei Verarbeitung mit Farben, Beschichtungen, Dichtstoffen, Natursteinen bitte Verträglichkeit prüfen.
- Das Fugendichtband nicht um die Ecken führen, sondern stumpf stoßen.
- Die Selbstklebung ist bei waagerechter Verlegung nach unten einzulegen.

Lagerung

12 Monate, trocken und originalverpackt

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und

stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

Fugendichtband vollimprägniert	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • PUR-Dichtband • imprägniert mit Polymerdispersion • Selbstklebestreifen
Baustoffklasse	B1
Brandverhalten	schwer entflammbar
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,048 \text{ W/mK}$
Schlagregensicherheit	bis 600 Pa
Temperaturresistenz	- 30°C bis + 90°C
Typ	15 / 2 - 6; 18 lfm/Rolle 15 / 3 - 9; 12 lfm/Rolle 20 / 5 - 12; 9 lfm/Rolle
Wasserdampfdiffusion Sd-Wert	< 0,5 m