

maxit spectra I 6050 Spritzputz



Produktkurzbeschreibung

maxit spectra I 6050 Spritzputz ist ein organisch gebundener, wasserdampfdurchlässiger Oberputz nach DIN 18558, der sich durch geringen Materialverbrauch und durch schnelle bzw. leichte Verarbeitbarkeit auszeichnet. Körnung: bis 1,3 mm

Anwendungsbereich

Auf allen tragfähigen, glatten mineralischen Unterputzen, Armierungs- und Renovationsputzen, Beton u.ä. sowie tragfähigen organischen Untergründen für den Innenbereich.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest sowie frei von Staub und losen Teilen, bzw. Trennmitteln (z.B. Schalöl) sein. Je nach Untergrund sind geeignete Voranstriche erforderlich, z.B. maxit prim 1050 Edelputz-Aufbrennsperre oder maxit prim 1070 Tiefgrund. Bei kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in der Beschichtung führen können, ist eine Vorbehandlung mit maxit prim 1020 Sperrgrund notwendig.

Verarbeitung / Montage

Die Objekt- und Umgebungstemperatur darf nicht unter + 5°C und über + 30°C liegen. maxit spectra I 6050 Spritzputz wird mit handelsüblichen Spritzgeräten (Hoch- und Niederdruck) verarbeitet. maxit spectra I 6050 Spritzputz I ist nach ca. 3 - 4 Stunden trocken.

Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte können die Trocknungszeit beeinflussen.

Materialverbrauch

Korn 1,3 mm ca. 1,2 kg/m² (Verbrauchsmengen sind durch Anlegen von Probeflächen zu ermitteln)

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen in Bezug auf Verarbeitung, Untergrund oder konstruktiver Besonderheiten Beratung anfordern! Im Übrigen gelten die Bestimmungen der aktuellen Normen.

Besondere Hinweise

Nicht mit andersartigen Materialien mischen. Vor der Verarbeitung Material gut aufrühren. Angrenzende Bauteile gut abdecken bzw. gegen Spritzer schützen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Lagerung

Vor Frost schützen. In original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Die Gebinde sind restlos zu entleeren und dem Recycling zuzuführen.

Logistik

20 kg/Eimer, 24 Eimer/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit spectra I 6050 Spritzputz	
Anwendung innen	ja
Anwendung aussen	nein
Trocknungszeit	Die Trockenzeiten liegen bei Normalbedingungen (+ 20°C / 65 % Luftfeuchte) bei ca. 12 Stunden, tiefere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeit
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 30°C