

maxit ip 18 E Kalk-Zement-Leichtputz



Produktkurzbeschreibung

maxit ip 18 E ist ein Leichtputzmörtel (LW, Typ I), CS II, W_C 1 nach DIN EN 998-1 und der Mörtelgruppe P II nach DIN 18550.

maxit ip 18 E ist ein wasserabweisender Werk trockenmörtel auf der Basis von Kalk und Zement, fraktionierten Sanden, mineralischen und organischen Leichtzuschlägen und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, die zu einem optimierten Abbinde- und Kratzverhalten beitragen.

Produkteigenschaften

maxit ip 18 E ist ein ergiebiger, spannungsarmer, nicht-brennbarer Unterputz mit wärmedämmenden Eigenschaften. Leichte Verarbeitung und gutes Standvermögen.

Anwendungsbereich

maxit ip 18 E als Unterputz für außen und innen auf allen gängigen, geeigneten Untergründen (Mauerwerk/Beton/ Putzträger), besonders für wärmedämmendes Mauerwerk (siehe auch "Außen- bzw. Innenwand im Focus" bzw. "Leitlinie für das Verputzen von Mauerwerk und Beton" des VDPM).

maxit ip 18 E ist als Unterputz für alle mineralischen und organischen maxit Oberputze sowie Fliesen- bzw. Natursteinbeläge geeignet.

Produktvorteile

- spannungsarmer Unterputz
- speziell für wärmedämmende Mauerwerke mit $\lambda \geq 0,08 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ geeignet
- auch als SLK-Produkt erhältlich

Baustellenvoraussetzungen

Das Mauerwerk/Betonbau muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrosten. Zu verputzende Flächen sind vor Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend dem Merkblatt "Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten" des Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss sauber und tragfähig sein. Schmutz, Staub, lose Teile und haftungsbeeinträchtigende Stoffe entfernen, ggf. geeignet reinigen (Trocken bzw. Nass). Trockene oder saugende Untergründe sind vorzunässen. Nicht saugende Untergründe (z.B. Beton, XPS-R) erfordern eine Vorbehandlung mit einer mineralischen Haftbrücke maxit multi 280. Unregelmäßig saugende Untergründe (z.B. Bestandsmauerwerk) erfordern einen Spritzbewurf mit maxit ip 12 bzw. maxit san Vorspritz. Unebene Untergründe sind auszugleichen. Für lot- und fluchtgerechte An- und Abschlüsse Putzprofile mit Profil-Ansetzmörtel lt. Lieferprogramm ansetzen. Bei ungeeigneten Putzgründen sind Bedenken anzumelden.

Verarbeitung

maschinell:

maxit ip 18 E kann mit allen üblichen Putzmaschinen verarbeitet werden. Auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen in zwei Arbeitsgängen "nass in nass" arbeiten. Plan verzogenen Putz mit Trapezkartätsche und Gitterrabort nachschneiden. Auftragsstärke einlagig maximal 20 mm.

von Hand:

Den Inhalt eines Sackes mit der angegebenen Menge Wasser gründlich durchmischen, sodass eine verarbeitungsgerechte Konsistenz entsteht. maxit ip 18 E auf den Putzgrund in der entsprechenden Dicke auftragen. Den frisch aufgetragenen Putzmörtel lattenrecht und nestfrei abziehen. Plan verzogenen Putz mit Trapezkartätsche und Gitterrabort nachschneiden.

Die Oberfläche des Unterputzes entsprechend des vorgesehenen Oberputzes, z.B. Edelkratzputz, mit einem Straßenbesen, Gitterrabort oder gezahntem Dekorspachtel nach erstem Aufziehen aufrauen.

Gewebespachtelungen mit maxit multi-Produkten und maxit Armierungsgewebe 8 x 8 mm werden nach der vorgegebenen Standzeit bei folgenden Baustellenbedingungen empfohlen:

Bei großflächigen, höchstdämmenden Untergründen, wie z.B. extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten, Dreischicht-Platten, auf stark beanspruchten Wetterseiten, bei dünnlagigen Oberputzen ≤ 2 mm Korngröße oder mit verwaschenen und gefilzten Oberflächen. Auch auf vorhandenem Mischmauerwerk für geplant intensive bzw. dunkle Fassadenbeschichtungen, bei vorhandenen Dachüberständen < 40 cm und vorhandener bzw. erwarteter erhöhter Feuchtebelastung (auch aus dem Untergrund). Ebenso bei erheblichen Unregelmäßigkeiten (Fehlstellen, größeren Unebenheiten, usw.) im Untergrund, Ausführungstemperaturen $< + 10^{\circ}\text{C}$ und Putzdicke > 30 mm sowie länger anhaltendem, feuchtem Wetter (siehe auch "Außenwand im Focus" bzw. VDPM "Leitlinie zum Verputzen von Mauerwerk und Beton").

Auf allen Putzgründen mit Neigung zu Formänderungen, z.B. an den Ecken aller Öffnungen oder an den Anschlussstellen unterschiedlicher Materialien, sollte Armierung verwendet werden. Im Außenbereich ist zusätzlich an allen Ecken und Gebäudeöffnungen eine Diagonalbewehrung anzubringen. Die Gesamtputzdicke sollte 20 mm betragen.

Materialverbrauch

Verbrauch	ca. 1,1 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit	ca. 950 l/t

(Die Werte beziehen sich auf planebenen Untergrund)

Nachbehandlung / Beschichtung

Nachbehandlung:

Frischen Putz vor Regen, Frost und schneller Austrocknung (Sonne, Wind) schützen.

Beschichtung:

Beschichtung mit maxit Oberputzen können mit den üblichen Vorbereitungen nach 1 Tag pro mm Putzdicke aufgebracht werden.

Dient der maxit ip 18 E als Untergrund für keramische Wandbeläge im Dünnbett, bei der Wassereinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534 (in Duschen, oberhalb von Wannen), so ist dieser nur zuzustoßen, zu schneiden oder aufzurauen und entsprechend mit einer Verbundabdichtung auf der Basis von Kunststoff-Zement-Kombinationen, Dispersionen oder Reaktionsharzen zu beschichten. Dabei darf die abzudichtende Putzoberfläche nicht geglättet oder verrieben werden. Für Fliesen und keramische Beläge auf maxit ip 18 E, die technische Information - Putze unter Fliesen, unter www.maxit.de beachten. In Feuchträumen ist das Merkblatt „Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidung aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein“ zu beachten.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Für die Sockelausführung ist maxit ip 18 E nicht geeignet. Hierfür empfehlen wir Sockel-Leichtputz maxit ip 14 L / ip 14 L SLK.

Keine Fremdstoffe beimischen. Die Normputzdicken sind mindestens einzuhalten. Besonders sind die Bestimmungen der DIN 18550 / DIN EN 998-1 und DIN 18350 VOB Teil C zu beachten.

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.maxit.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Qualität

maxit ip 18 E unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach DIN EN 998-1.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 12 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum siehe Sackaufdruck.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Für das abgebundene Produkt ist folgende Abfallschlüsselnummer zu empfehlen:

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.

Logistik

- 30 kg/Sack, 42 Sack/Pal. = 1,260 t/Pal.
- Siloware

Silo- und Maschinenteknik

Verarbeitbar mit allen gängigen Putzmaschinen, Mischpumpen und von Hand.

In Spezialsilos des maxit Transport- und Fördersystems, auf Wunsch mit der Silomischpumpe SMP oder angebauter Siloförderanlage SFA.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit ip 18 E Kalk-Zement-Leichtputz	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	ja
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Dauerhaftigkeit	NPD
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	ca. 2,5 N/mm ²
Druckfestigkeitsklasse	CS II nach DIN EN 998-1 P II nach DIN 18550
Fasern	nein
Haftzugfestigkeit, min.	≥ 0,08 N/mm ²
Maximale Putzdicke	in einer Lage für den Untergrundaussgleich: 20 mm
Mindestauftrag	vor nachträglicher Armierung bzw. Oberputz: außen: 15 mm innen: 10 mm
Putztyp	Leichtputz (LW), Typ I
Trockenrohdichte	< 1300 kg/m ³
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90 % (Tabellenwert nach EN 1745)
Wasseraufnahme	W _{C1}
Wasserbedarf	ca. 8,5 l je 30 kg Sack
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	$\mu \leq 20$
Nachhaltigkeit	VOC-Gehalt nach RL2004/42/EG - nicht relevant Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL RL01 (Revision 4) - nicht relevant
zu beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte.