

maxit coll SpG Spezialgrundierung



Produktkurzbeschreibung

Spezialgrundierung auf Basis spezieller Kunststoffe für nicht saugende und saugende Untergründe. maxit coll SpG Spezialgrundierung dient besonders zur Untergrundvorbereitung von glatten und nicht saugenden Untergründen wie z.B. Fliese auf Fliese, bei entsprechender Verdünnung auch von saugenden Untergründen.

Produkteigenschaften

- für innen und außen geeignet
- für Wand und Boden
- lösemittelfreie, gebrauchsfertige Spezialdispersion
- einkomponentig
- haftvermittelnd
- Auftragsart: rollen oder streichen

Anwendungsbereich

- auf Wand und Boden
- besonders gut geeignet bei nachfolgenden Spachtelarbeiten bzw. Verlegearbeiten auf glatten und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich
- im Außenbereich unter der Verbundabdichtung maxit coll AD-1K-Außendicht, z.B. bei Balkonen und Terrassen

Untergrund

- alle schwach saugenden und mineralischen Untergründe
- glatte und nicht saugende Untergründe, wie z.B. alte Fliesen- und Terrazzobeläge im Innenbereich
- Holzdielen, Holzspanplatten V 100 (Belegung nur mit ETP - Entkopplungsplatten)
- dichte Farbanstriche, Kunststoffbeschichtungen
- GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, ausreichend fest, tragfähig, sauber, formbeständig und frei von Rissen sein. Minderfeste Oberflächenbereiche, Trennschichten (z.B. Öl, Fett, Farbreste, Reinigungsmittel, Wachse, u.a.), Zementschlämmen sind ggf. mechanisch zu entfernen.

Verarbeitung / Montage

Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln! maxit coll SpG Spezialgrundierung wird mittels Lammfellrolle, Quast, o.ä. auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig und ohne Pfützenbildung aufgetragen. Entsprechend dem Saugverhalten der Untergründe verdünnen.

Materialverbrauch

ca. 0,1 - 0,15 l/m²
je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei in original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Logistik

- 2,5 Liter Eimer (72 Eimer/Pal.)
- 10 Liter Eimer (40 Eimer/Pal.)

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit coll SpG Spezialgrundierung	
Farbe	türkis
Temperaturbeständigkeit nach Trocknung	- 20°C bis 80°C
Trocknungszeit	ca. 4 Std. bei 20°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 12 Std. bei Holzuntergründen
Verarbeitungstemperatur (Luft)	> + 5°C bis + 30°C