

## maxit ip 250 Flächenspachtelgips



### Produktkurzbeschreibung

maxit ip 250 ist ein vergüteter Spezialgips für Innen in Anlehnung an DIN 1168 und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

### Anwendungsbereich

Zum Spachteln, Füllen und Glätten von Rissen und Fehlstellen in Putz, Mauerwerk und Beton. maxit ip 250 eignet sich zudem hervorragend zum Versetzen von Gips-Wandbauplatten und zum Verfugen von Gipskartonplatten mit Bewehrungsstreifen.

### Verarbeitung / Montage

maxit ip 250 in sauberes Wasser einstreuen, einsumpfen lassen und mit Quirl knollenfrei anrühren. Dickere Konsistenz zum Füllen, dünnere zum Nachglätten wählen. Gipsplatten großflächig vospachteln und nach dem Versteifen der Füllung fein nachglätten. Bei Bedarf kann nach Trocknung geschliffen werden. Um besonders glatte Flächen zu erhalten, kann der Spachtel nach dem Erhärten mit Bürste oder Schwamm angefeuchtet und nochmals nachgeglättet werden.

### Nachbehandlung / Beschichtung

#### Beschichtung:

Mit allen üblichen Tapeten und Anstrichen. Vor Ausführung von Anstrich- oder Tapezierarbeiten wird eingehende Prüfung des Untergrundes aus maxit ip 250 vorausgesetzt.

### Besondere Hinweise

Angemischten Mörtel zügig verarbeiten. Versteiftes Material nicht mehr weiter verwenden. In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung, Untergrund oder Einsatzmöglichkeiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen.

### Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 6 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck.

### Logistik

20 kg/Sack, 48 Sack/Pal. = 0,960 t/Pal.

### Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

**maxit ip 250 Flächenspachtelgips**

Anwendung innen	ja
Anwendung aussen	nein
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Ergiebigkeit	ca. 1100 l/t
Mörtelgruppe	3B nach EN 13963
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft-und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.
Wasserbedarf	ca. 12 l je 20 kg Sack