maxit ip Ansetzgips

Produktkurzbeschreibung

maxit ip Ansetzgips ist ein Gipsbinder zum Kleben von Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie Gipskarton-Verbundplatten etc. auf Innenwänden. Gipsbinder für Innenanwendung A2/60/10 nach DIN EN 13279-1.
Er besteht aus Gips und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften.

Produkteigenschaften

maxit ip Ansetzgips ist ein Ansetzmörtel mit optimaler Haftvermittlung und sehr gutem Haftvermögen.

Anwendungsbereich

maxit ip Ansetzgips ist ein Spezialgips zum Ansetzen von Plattenbaustoffen (Gipskarton-, Gipsfaserplatten u.ä.) an senkrechten Bauteilen auf Mauerwerk aller Art und nach entsprechender Untergrundbehandlung auch auf Beton bzw. Porenbeton.

Produktvorteile

- gutes Standvermögen
- hohe Klebkraft
- schnell anziehend
- gut modellierbar
- mineralisch

Baustellenvoraussetzungen

Der zu beklebende Untergrund muss den einschlägigen Normen sowie den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller entsprechen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend dem Merkblatt „Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen.
Bei Betonuntergründen ist das Merkblatt „Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton“ des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. zu beachten. Maximale Restfeuchte von Betonflächen muss ≤ 3 Masse-% sein.

Untergrundvorbereitung

Der Putzgrund muss fest, tragfähig und frei von Ausblühungen, losen Bestandteilen und haftungsmindernden Rückständen (Staub, Verschmutzungen etc.) sein. Die zu verputzende Fläche muss gleichmäßig ausgetrocknet sein.
Betonflächen und nicht saugende, glatte Untergründe sind mit maxit prim 2010 Gipshaftgrund (Betonkontakt) zu grundieren. Bei stark bzw. ungleichmäßig saugendem Untergrund ist eine Vorbehandlung mit maxit prim 2000 Gips-Grundierung/Aufbrennsperre erforderlich.

Verarbeitung

maxit ip Ansetzgips in Wasser einstreuen und mit Quirl knollenfrei in steifplastischer Konsistenz anrühren und Platten im Punkt- oder Wulstverfahren ansetzen und exakt ausrichten.

Materialverbrauch

Ergiebigkeit: 900 l/t Frischmörtel

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

maxit west
maxit west GmbH
Paul-Mathis-Straße 1
D-79291 Merdingen
Telefon: 07668/711 - 0
Telefax: 07668/711 - 342
www.maxit.de

Nachbehandlung / Beschichtung

Nachbehandlung:
Frischen Gips vor Frost und schneller Austrocknung schützen.

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Angemischten Mörtel zügig verarbeiten. Versteiftes Material nicht mehr weiter verwenden. Keine Fremdstoffe beimischen. Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.maxit.de). In abgebundenem Zustand unbedenklich.

Qualität

maxit ip Ansetzgips unterliegt einer ständigen Gütekontrolle Eigenüberwachung nach DIN EN 13279-1.

Lagerung

Trocken auf Paletten mindestens 3 Monate lagerfähig. Herstelldatum siehe Sackaufdruck.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Säcke sind komplett zu entleeren, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Für das abgebundene Produkt ist folgende Abfallschlüsselnummer zu empfehlen: 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen, 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen.

Logistik

30 kg/Sack, 35 Sack/Pal. = 1,050 t/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit ip Ansetzgips	
Anwendung aussen	nein
Anwendung innen	ja
Brandverhalten	A 1, nicht brennbar
Dauerhaftigkeit	NPD
Druckfestigkeit	> 2,0 N/mm²
Ergiebigkeit	28 l / 30 kg
Putztyp	A2/60/10 nach DIN EN 13279-1
Verarbeitungstemperatur	Nicht verarbeiten bei Luft- und/ oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.
Verarbeitungszeit	60 min bei + 20°C
Wasserbedarf	ca. 15,5 l / 30 kg
Nachhaltigkeit	VOC-Gehalt nach RL2004/42/EG - nicht relevant Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL RL01 (Revision 4) - nicht relevant
zu beachten	Bei den Werten in den technischen Daten handelt es sich um Laborwerte

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

maxit west
maxit west GmbH
Paul-Mathis-Straße 1
D-79291 Merdingen
Telefon: 07668/711 - 0
Telefax: 07668/711 - 342
www.maxit.de