

maxit Superbinder



Produktkurzbeschreibung

maxit Superbinder ist ein gebrauchsfertiges Bindemittelgemisch aus Kalk und Zement der Mörtelklasse M 5 EN 998-2 und Normalmauermörtel NM IIa DIN V 18580.

Anwendungsbereich

maxit Superbinder kann ohne weiteren Zementzusatz mit guten Mauersanden zu Putz- und Mauermörtel angemischt werden.

Verarbeitung / Montage

Durch Zugabe von Kalk, Portland- oder Hochofen-Zement kann eine Güteverbesserung erreicht werden. Andere Bindemittel dürfen nicht beigemischt werden.

Je nach Einsatz gelten folgende Mischungsverhältnisse in RT (Raumteile/Volumen):

Mauermörtel

MG I: 1 RT Binder : 4 RT Sand

MG II: 1 RT Binder : 3 RT Sand

Außenputze

P II: 1 RT Binder : 3 RT Sand

Innenputz

1 RT Binder : 4-5 RT Sand

Für die gewünschte Konsistenz ist die entsprechende Wassermenge zuzugeben. Der fertige Mörtel ist maximal 3 Stunden verarbeitungsfähig!

Bitte beachten Sie die für den jeweiligen Einsatz erforderliche Mörtelgruppe; MG IIa kann nur durch zusätzliche Zementzugabe hergestellt werden.

Besondere Hinweise

Mörtel reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Lagerung

Trocken und geschützt 9 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Gebinde restlos entleeren und dem Recyclingsystem zuführen.

Logistik

25 kg/Sack, 42 Sack/Pal.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-

rechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.