maxit ton VM 40 Verfüllmörtel/Feinbeton C25/30

Produktkurzbeschreibung

maxit ton VM 40 - C25/30 ist ein Verfüllmörtel/Feinbeton nach DIN EN 206, DIN 1045-2 und DAfStb-Richtlinie Trockenbeton, Größtkorn 4 mm.
maxit ton VM 40 eignet sich zum rationellen Verfüllen von Schalungssteinen, Sandwichplatten, Kammersteinen, Styroporelemente o.ä. der verschiedensten Hersteller.

Anwendungsbereich

maxit ton VM 40 ist fließ- und pumpfähig, zum Verfüllen von verschiedenen Kammersteinen. Ebenso ist maxit ton VM 40 geeignet, um Maschinenfundamente, Blockfundamente mit Stützen u.ä. auszugießen.
In Verbindung mit der Beton-Silomischpumpe (SMP, Pumpleistungen bis zu 100 l/min), oder auch einer herkömmlichen Mörtelpumpe ist ein rationelles, von anderen Geräten (Baustellenkran, Betonpumpe, Fahrmischer) unabhängiges Arbeiten möglich. maxit ton VM 40 ist so als Silo- oder Sackware auf der Baustelle permanent verfügbar.
Die abgestimmte Rezeptur und Technik ermöglicht ein Höchstmaß an Qualität. Bei problematischen Örtlichkeiten (Industrieanlagen, Altbausanierung, Maschinenfundamente, Tiefgaragen, usw.) bringt maxit ton VM 40 in Verbindung mit der Silomischpumpe enorme Vorteile. Förderweiten von 100 Meter und Förderhöhen von 40 Meter sind möglich.

Materialverbrauch

15 l / 30 kg Sack

Lagerung

Bei trockener, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützter Lagerung ist das Material als Sackware 6 Monate und als Siloware 9 Monate haltbar.

Logistik

- 30 kg/Sack, 42 Sack/Pal.
- Siloware

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de

maxit ton VM 40 Verfüllmörtel/Feinbeton C25/30	
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	> 34 N/mm²
Druckfestigkeitsklasse	C25/30
Ergiebigkeit	ca. 500 l/t
Expositionsklasse	X0, XC4, XF1, XA1, WF
Konsistenz	F 5
Körnung	0 - 4 mm
Schwindmaß	< 0,8 mm/m
Trockenrohdichte	2.200 kg/m³
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis + 30°C
Wasserbedarf	ca. 12 %

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit.de