

maxit mur 990 Haftzusatz



Produktkurzbeschreibung

maxit mur 990 Haftzusatz ist eine wässrige, weichmacher- und lösemittelfreie Polymerdispersion, die dem Anmachwasser beigemischt wird.

Produkteigenschaften

Mit dem Einsatz von maxit mur 990 Haftzusatz erreicht man eine optimale Flankenhaftung, eine höhere Porosität und optimalere Verarbeitungseigenschaften der Mauer- und Fugenmörtel.

Anwendungsbereich

maxit mur 990 Haftzusatz kann als haftungsverbessernde Flüssigkeit bei allen maxit mur Produkten wie Mauermörtel und Fugenmörtel bzw. allen handelsüblichen kalk-zementgebundenen Mörtel zugegeben werden.

Produktvorteile

- lösemittelfrei
- hohe Viskosität
- hohe Alkalienfestigkeit
- geruchsarm

Baustellenvoraussetzungen

Nicht verarbeiten bei Luft- und/oder Objekttemperaturen unter + 5°C und über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.

Verarbeitung / Montage

maxit mur 990 Haftzusatz wird dem Anmachwasser zugegeben. Die Einsatzmengen sind abhängig von dem Zement- bzw. Bindemittelgehalt und liegt in einem Bereich von 13 - 15 ml pro 1 kg Trockenmörtel. Durch den Zusatz von maxit mur 990 Haftzusatz werden eine Produkt-Elastifizierung, eine geschmeidigere Verarbeitung und eine bessere Haftung zum Untergrund/Fugenflanke erreicht. Eine Unter- bzw. Überdosierung ist zu vermeiden.

Materialverbrauch

13 - 15 ml/kg Trockenmörtel

Allgemeine Hinweise

In Zweifelsfällen bezüglich Verarbeitung oder Objektbesonderheiten Beratung anfordern. Keine Fremdstoffe beimischen. Haut und Augen schützen, bei Berührung gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt beachten (aktuelles Sicherheitsdatenblatt unter www.maxit.de). In abgebundenem Zustand physiologisch und ökologisch unbedenklich.

Lagerung

Das Produkt ist in geschlossenen Gebinden, kühl, aber frostfrei, ca. 2 Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder fest verschließen. Die Flüssigkeit neigt etwas zum Aufrahmen, deshalb sollte es nach längerer Lage-

nung vor Gebrauch umgerührt werden. Die Lagertemperatur über + 35°C nicht überschreiten.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Logistik

10 Liter Kanister

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit mur 990 Haftzusatz	
Anwendung innen	ja
Anwendung aussen	ja
Dichte	1,0 g/cm ³
Farbe	milchig-weiß
pH-Wert	10,5 - 11,5
Viskosität	1000 - 2000 mPas